

Made in Germany

SEILENDVERBINDUNGEN



Vergossene Bügelgehülse

100 %



Vergossene Gabelseilhülse



Gepresste Öse

90 %



Gepresste Kausche

90 %



Gepresste Vollkausche



Drahtseilklemmen nach EN 13411-5\*

80 %



Gespleißte Öse

80 %\*\*



Eingespleißte Kausche

Anhand von Endverbindungen werden die Bruchkräfte reduziert. Als Richtwert geben wir Ihnen den verbleibenden Wert der Mindestbruchkraft in Prozent laut nachfolgender Übersicht an.

\* die Verwendung von Drahtseilklemmen in Verbindung mit verdichteten Seilen ist durch die Norm nicht beschrieben und sollte daher vermieden werden.

\*\* bei gespleißten Endverbindungen kann in ungünstigen Fällen die Bruchkraftminderung bis 40 % betragen. Sie ist abhängig von der Seilstruktur und dem Seilcharakter.